

CORREAS CILINDRICAS EN POLIURETANO
FICHA TÉCNICA
CODIGO ES-220
TIPO
RU-10
COMPOSICIÓN

Material	Poliuretano termoplástico (TPU)
----------	---------------------------------

Dureza	92 \pm 5 Sh.A
--------	-----------------

Color	Verde
-------	-------

Superficie	Rugosa
------------	--------

Coefficiente de fricción sobre acero	0.4
--------------------------------------	-----

DATOS TÉCNICOS

Diámetro correa	10.0 mm	0.39 in.
-----------------	---------	----------

Peso	92.0 gr/m	0.06 lbs./ft.
------	-----------	---------------

Diámetro mínimo de la polea	80.0 mm	3.15 in.
-----------------------------	---------	----------

Tracción 8% de alargamiento	200.0 N	45.0 lbf.
-----------------------------	---------	-----------

Resistencia a la temperatura (2)	min.	-20 °C	-4 °F
	max	60 °C	140 °F


(2) El uso de la correa en la cercanía de sus valores limites puede comprometer su su vida útil.

Influencia humedad	no
--------------------	----

Antiestaticidad dinámica permanente UNI EN ISO 21179	no
--	----

SISTEMA DE EMPALME RÁPIDO

La termosoldabilidad del poliuretano permite conseguir un rápido empalme sin fin. Para confeccionar sin fin correas de precisión y de cualquier dimensión CHIORINO provee la **soldadora FAST JOINT tipo "S15"**.


CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la tracción
- Elasticidad
- Flexibilidad

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones

SECTORES DE APLICACIÓN

Embalaje y envase
Editorial y gráfica: impresión digital

NOTAS

Correas utilizadas en varios sectores de la industria para transmisiones de indole liviana a medio-baja velocidad y para transportes de cargas reducidas.

Edición: 18-05-2010

Fecha última modificación: 28-10-2013

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.